



Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Montagefix-PU

Spēcīga vienkomponenta poliuretāna līme



Produkta apraksts

Zwaluw Montagefix-PU ir šķīdinātāju nesaturoša poliuretāna līme ar pastas (tikotropu) veida struktūru, kas līmēšanu ļauj veikt vertikālā stāvoklī. Līme sacietē, reaģējot ar virsmā un apkārtējā vidē esošo mitrumu, un veido spēcīgu, izturīgu un ūdens noturīgu savienojumu.

Priekšrocības

- Spēcīga, izturīga un ūdens noturīga līme
- Piemērota līmēšanai vertikālā stāvoklī
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie mitrām virsmām

Pielietojums

Zwaluw Montagefix-PU ir speciāli izstrādāta, lai salīmētu koku, metālu, akmeni, betonu, plastmasu un tādus izolācijas materiālus, kā poliuretāna (PU) putas, PS putas, akmens vati un stikla vati.

Lietošanas norādes

Uzklājiet līmi no kārtidža uz vienas puses. Laikā pirms līmes sacietēšanas sākuma savienojiet materiālus. Nepieļaujiet jebkādas kustības.

Pielietojums paneļiem

Uzklājiet Zwaluw Montagefix-PU 6 mm joslās 5 cm no materiāla malas aptuveni 20 līdz 40 cm attālumā. Nekavējoties paneli cieši piespiediet pie sienas. Laikā līdz 24 stundām var būt nepieciešams atbalsts.

Līstes, grīdlīstes un citi pielietojumi

Līmi uzklājiet punktos vai joslās 20 cm attālumā. Materiāls jānovieto savā vietā, nedaudz pārvietojot un pieliekot vienmērīgu spiedienu. Noslēgumā cieši piespiediet.

Lielās virsmu dažādības dēļ ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

Uzklāšanas ātrums	pie Ø4 mm / 3 bar	400 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Pamatne		Poliuretāns
Sacietēšanas laiks		24 - 48 h
Bļivums		1,48 g/ml
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		
Bīdes pretestība	N/mm2	10 MPa
Plēvītes izveidošanās		10 min.
Temperatūras noturība	pie 23°C/50% RH	-30°C līdz +70°C
Stiepes izturība	N/mm2	11
Patēriņš		400 g/m2

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra (attiecas uz vidi un virsmām): +5°C no +40°C. Visām virsmām jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Līmējamās virsmas atbrīvojiet no vaļīgām daļiņām. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu.

Pareizai sacietēšanai nepieciešams, lai viena no virsmām būtu poraina.

Tīrīšana

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- Bēša





Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Montagefix-PU

Vienkomponenta spēcīga poliuretāna līme

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 9 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

EN 204/205 D4

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

11.01.2017. 13:40:14