



Baumit UniPrimer

Pirmsapmetuma grunts



- Izlīdzina pamatnes uzsūktspēju
- Uzlabo saķeri
- Lietošanai gatavs

Produkts

Lietošanai gatavs universāls gruntēšanas līdzeklis *Baumit* siltināšanas sistēmās pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas.

Īpašības

Lietošanai gatavs
Uzlabo saķeri
Izlīdzina pamatnes uzsūktspēju
Veicina vienmērīga krāsas toņa veidošanos
Kalpo kā pamatnes papildu hidrofobizators

Sastāvs

Organiskas saistvielas, silikonu saturošas piedevas, minerālas pildvielas, piedevas, ūdens.

Lietojums

Universāls gruntēšanas līdzeklis pirms dekoratīvo apmetumu *Baumit NanoporTop*, *Baumit SilikonTop*, *Baumit SilikatTop*, *Baumit GranoporTop*, *Baumit EdelPutz Spezial* un *Baumit MosaikTop* uzklāšanas. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Tehniskie dati

Bļivums: apm. 1,50 kg/dm³
Cieto daļiņu saturs: apm. 62%;
pH vērtība: 8
Krāsa: balta
Patēriņš (vienai kārtai): apm. 0,15 kg/m² uz špaktelētas pamatnes
apm. 0,30 kg/m² uz apmetuma

Iepakojums

25 kg spainis, 16 spaiņi uz paletes
5 kg spainis, 48 spaiņi uz paletes

Uzglabāšana

Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā uz paletēm, nepieļaut sasalšanu.

Kvalitātes garantija

Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.

Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu

Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II pielikumu) www.baumit.com, vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.

Pamatne	<p>Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nenasalušai, spējīgai uzsūkt mitrumu un līdzenai, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaitītām daļiņām.</p> <p>Ieteicams izmantot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ uz armējošajām kārtām siltināšanas sistēmās; ■ uz kaļķa, kaļķa–cimenta un cimenta apmetumiem; ■ uz betona un citām minerālām pamatnēm; ■ uz labi saistītiem (pielipušiem) minerāliem, silikātu un dispersijas apmetumiem un klājumiem; ■ uz ģipša apmetumiem un ģipškartona plāksnēm (nepieciešams gruntēt ar <i>Baumit SperrGrund</i> divās kārtās). <p>Neizmanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ uz svaiga kaļķa apmetuma; ■ uz plastmasas un sveķiem; ■ uz lakas un eļļas klājumiem; ■ uz līmes krāsām.
Pamatnes sagatavošana	<p>Birstošas pamatnes notīrīt mehāniski.</p> <p>Viegli krītainas vai smilšainas pamatnes apstrādāt ar dziļumgruntii <i>Baumit TiefenGrund</i> (tehnoloģiskais pārtraukums vismaz 12 stundas) vai nostiprināt pamatni ar <i>Baumit PutzFestiger</i> (tehnoloģiskais pārtraukums vismaz 14 dienas).</p> <p>Apsūbējumu notīrīt mehāniski.</p> <p>Eļļas paliekas no betona notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu vai ar šim mērķim paredzētajiem speciālajiem līdzekļiem.</p> <p>Netīras virsmas rūpīgi notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu.</p> <p>Aļģu klātas virsmas notīrīt un nogruntēt ar attiecīgiem līdzekļiem (piem., <i>Baumit Sanierlösung</i>).</p> <p>Vāji pielipušus, vēja erozijas skartus klājumus mehāniski notīrīt.</p> <p>Bojātas, saplaisājušas minerālas pamatnes labot ar līmjavu (piem., <i>Baumit StarContact</i>), iestrādājot tajā stikla šķiedras sietu <i>Baumit StarTex</i>.</p>
Izstrāde	<p>Uzklāšana</p> <p><i>Baumit UniPrimer</i> rūpīgi samaisīt iepakojumā ar lēnu apgriezīgu mikseri.</p> <p>Grunts konsistenci drīkst izmainīt, nedaudz pievienojot ūdeni. <i>Baumit UniPrimer</i> uzklāt vienmērīgi, izmantojot otiņu vai rullīti. Strādājot augstā temperatūrā, ieteicama divreizēja gruntēšana.</p> <p>Gruntējot 2 kārtas (piem., ja virsma nevienmērīgi uzsūc), starp tām jāievēro 24 stundu žūšanas laiks.</p>
Norādījumi	<p>Izstrādes un saistīšanās laikā gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Fasāde jāaizsargā no tiešu saules staru, lietus un spēcīga vēja iedarbības.</p> <p>Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības.</p> <p>Augsts gaisa mitrums un zema temperatūra var ievērojami paildināt materiāla saistīšanās laiku.</p> <p>Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.</p> <p>Nobeiguma kārtas</p> <p><i>Baumit NanoporTop</i> <i>Baumit SilikonTop</i> <i>Baumit SilikatTop</i> <i>Baumit StellaporTop</i> <i>Baumit StyleTop</i> <i>Baumit GranoporTop</i> <i>Baumit DuoTop</i> <i>Baumit CreativTop</i> <i>Baumit MosaikTop</i></p>
Apkārtējo virsmu aizsardzība	<p>Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apmetamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūš.</p>

Uzņēmuma *Baumit* mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par *Baumit* produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma *Baumit* ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par *Baumit* produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums *Baumit* var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma *Baumit* interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.