



Alkīda emalja grīdas krāsošanai

RAKSTUROJUMS:

Alkīda emalja

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa dzeltenbrūna, gaiši brūna, sarkanbrūna, pelēka, zaļa, bēša
- spīdums spīdīga
- negaistošo vielu masas daļa, % 55,5 – 63,5 atkarībā no krāsas
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: ne vairāk kā 24 stundas

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Līdz darba viskozitātei atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz **8 %** pēc tilpuma. Uzklāt uz tīrām, sausām virsmām ar otu vai rullīti 2 - 3 kārtās.

Betonam jābūt viendabīgam un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofobizējošas piedevas u.c.). Minētās piedevas var negatīvi ietekmēt emaljas adhēziju pret pamatni (betonu). Tādēļ gadījumā, ja betona pamatnes precīzs sastāvs nav zināms, nepieciešams veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu adhēzijas mehānisku pārbaudi. Betona absolūtajam mitrumam jābūt ne lielākam par 4%. Jaunas betona virsmas drīkst krāsot ne atrāk kā pēc 28 dienām. No tām jānotīra "kalķa piens" (skat. instrukciju par betona grīdu sagatavošanu krāsošanai).

PATĒRIŅŠ :

6 – 9 m²/l vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Vaitspirts, **VAITSOL**. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0,9 l; 2,7 l; 4,5 l; 10 l; 23 l.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur vaišpirtu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.