

# AQUA FILLER

## MITRUMIZTURĪGA ŠPAKTEĻMASA



<b>Pielietošana</b>	Pielieto plaisu, padziļinājumu, nelīdzenumu aizpildīšanai un izlīdzināšanai betona, viegla betona, ģipškartona plātņu virsmās iekšdarbos mitrās telpās.
<b>Īpašības</b>	Smalkkgraudaina viegla mitrumizturīga špaktelmasa ar labu aizpildīšanas spēju. Viegli klājas un lieliski slīpējas.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Virsmai ir jābūt sausai, tīrai un cietai. Atlīmējušos un nestabilo virsmas kārtu (piemēram, krīta apmetumu) ietecams noīrīt. Virsmām, kuras bieži tiek mitrinātas vai pakļautas pelējumam, pirms krāsošanas jābūt apstrādātām ar līdzekli BIOTOL. Porainas virsmas pirms špaktelēšanas nogruntēt ar sastāvu AQUASTOP.
<b>Uzklāšana</b>	Uzklāt ar špaktelļāpstīpu. Otrā un nākamās kārtas ar špaktelmasu uzklāt pēc pilnīgas iepriekšējās kārtas izžūšanas. Pēc izžūšanas špaktelēto virsmu noslīpēt ar plānu smilšpapīru līdz gludas virsmas iegūšanai.
<b>Darba instrumentu tīrīšana</b>	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sakalstušo maisījumu attīrīt mehāniski.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10 <sup>0</sup> C
<b>Saistviela</b>	Akrila latekss
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Krāsa</b>	Balta
<b>Patēriņš</b>	1 m <sup>2</sup> /l (kārtas biezums 1 mm)
<b>Žūšanas laiks</b>	2-24 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50% (atkarībā no kārtas biezuma).
<b>Maksimālais daļiņu izmērs</b>	0,15 mm
<b>Blīvums</b>	~ 1,2 kg / l
<b>Maksimālais kārtas biezums</b>	5 mm
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
<b>Darba drošība</b>	Slīpēšanas laikā rekomendējas valkāt aizsargbrilles un respiratoru.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
 Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>