



EKOAKVA, EKOAKVA M

AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA AKRILA LAKA



- Ātri žūstoša
- Izmantojama gan koka, gan dažādu minerālo virsmu apdarei

RAKSTUROJUMS:

Vienkomponenta ar ūdeni atšķaidāma tonējama laka uz akrilātu dispersijas bāzes.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Izmantojama tādu telpās ekspluatējamu koka un minerālo virsmu (betona, apmetuma un ķieģeļu) lakošanai, kas nav pakļautas intensīvai mehāniskai iedarbībai (piemēram, sienām). Nelietot grīdas lakošanai.

| <u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u> | |
|---|---|
| <u>Krāsa/izskats:</u> | Uzklājot laka ir puscaurspīdīga, bet žūstot (aptuveni 30 minūšu laikā) pārklājums kļūst pilnīgi caurspīdīgs. Laka ir tonējama RILAKOLOR tonēšanas sistēmā, izmantojot COLTEC WOOD katalogu. |
| <u>Spīdums:</u> | EKOAKVA – pusspīdīga, EKOAKVA M – pusmatēta. |
| <u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u> | 1 stunda |
| <u>Patēriņš:</u> | 8÷10 m ² /l vienai kārtai. |
| <u>Šķīdinātājs:</u> | Ūdens. |
| <u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u> | Ota, veltnītis, smidzinātājs. |
| <u>Glabāšanas laiks:</u> | 36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0°C. |
| <u>Iepakojums:</u> | 0.9 l; 2.7 l; 10 l. |

LIETOŠANA:

LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas laku samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Lakojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.

**LAKOŠANA:**

Laku uzklāj uz tīrām un sausām virsmām 2-3 kārtās. Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 80%.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Darba instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** sazināties ar **SAINDĒŠANĀS CENTRU** vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.



0.9l, 2.7l

8÷10 m²/l

1 h

RILAKOLOR
(EC BĀZE)