



NITROLAKA

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta telpās izmantojamu koka mēbeļu lakošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- spīdums Spīdīga, pusmatēta, matēta.
- negaistošo vielu masas daļa, % 21 – 28
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: 1 stunda

LIETOŠANA:

Pirms lakošanas samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar šķīdinātāju. Laku uzklāj ar pulverizatoru vai otu uz tīrām sausām virsmām 2 ÷ 3 kārtās. Ieteicama starpkārtu slīpēšana.

PATĒRINŠ:

7 – 9 m²/l vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

646, 647, butilacetāts.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

0,45 l; 0,9 l; 2,7 l, 23 l.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur n-butanolu un ksilolu (izomēru maisījumu). Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu. Kairina acis un ādu. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.