

TEHNISKO DATU LAPA

ELVI GRUNTS – PRAIMERS TPB - 5

ĪPAŠĪBAS

- O Sienām, griestiem, grīdām pirms būvniecības javu un apdares materiālu uzklāšanas
- O Cementu un kaļķi saturošu virsmu gruntēšanai
- O Kā piedeva celtniecības maisījumu sastāvos uzlabo to plastiskumu, paaugstina nodilumizturību, novērš virsmas putekļošanos
- O Ūdens tvaikus caurlaidīga
- O Sārma izturīga
- O Izlīdzina un samazina pamatnes ūdens uzsūkšanas spēju
- O Palielina apdares materiālu saķeri ar pamatni
- O Ar polimēram specifisku aromātu
- O Nesatur organiskos šķīdinātājus un gaistošas vielas
- O Iekšdarbiem
- O Gatava lietošanai

TIPS

Grunts uz vinila-acetāta- versetāta dispersijas bāzes

PIELIETOŠANA (PIELIETOŠANAS OBJEKTI)

Paredzēta betona un apmestu virsmu gruntēšanai pirms būvniecības javu un apdares materiālu uzklāšanas, minerālu pamatņu mitruma izturības palielināšanai, uzsūkšanas spējas samazināšanai un izlīdzināšanai, būvmateriālu virsmu nostiprināšanai pirms špaktelēšanas, flīzēšanas, apmešanas, tapešu līmēšanas un krāsošanas darbiem. Grunts palielina apdares materiālu adhēziju pie pamatņu virsmām. Kā piedeva ūdenim 1:2, sagatavojot celtniecības maisījumus, palielina to plastiskumu, nodilumizturību, novērš plaisu rašanos un putekļošanos.

TEHNISKIE PARAMETRI

Sastāvs	polimēra dispersijas ūdens šķīdums, modificējošas piedevas
Agregātstāvoklis	balts šķidrums, pēc nožūšanas caurspīdīgs
Blīvums g/cm³	1,00 +/- 0,01
pH	6-7
Polimēra daļiņu izmērs, mikroni	0,3
Polimēra sausnes saturs, masas %	4,5

Šķīdība ūdenī	neierobežota
Vārīšanās temperatūra , °C	100
Sasalšanas temperatūra , °C	0
Žūšanas laiks pie 23 °C , W-60%	1 stunda
GOS/VOC saturs, g/l	<1
Bīstamo vielu izdalīšana	nav

UZGLABĀŠANA

24 mēneši blīvi aizvērtā iepakojumā pie temperatūras +5°C līdz +30°C. SARGĀT NO SALA!

IEPAKOJUMS

PE pudele 1l , PE kanna 3l; PE kanna 5l; PE kanna 10l; PE kanna 25l.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt izturīgai, nenasalušai, sausai un tīrai no nenoturīgiem un atdalāmiem slāņiem, taukiem, eļļas u.c. Bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar asu birsti un apstrādāt ar antibakteriālu līdzekli ELVI BAKTERICĪDS.

UZKLĀŠANA

Uz virsmas klāj ar otu, rullīti vai smidzinātāju pie gaisa temperatūras +5 °C līdz +35 °C. Nožūšanas laiks atkarīgs no virsmas temperatūras . Patēriņš 6-8 m²/l- atkarībā no virsmas porainības. INSTRUMENTUS PĒC LIETOŠANAS NOMAZGĀT AR ŪDENI. Izmantojot grunti kā piedevu celtniecības maisījumu sastāvos, to vispirms pievieno ūdenim un tad iemaisa sausās vielas.

MARĶĒŠANA

Etiķetes elementi EUH 208 : Satur biocīdu maisījumu 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona(EC nr.247-500-7) un

2-metilizotiazol-3(2H)-ona (EC nr.220-239-6). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. SARGĀT NO BĒRNIEM!

DARBA AIZSARDZĪBA

Strādājot ar produktu izmantot ūdens izturīgus cimdus/aizsargbrilles/aizsargapģērbu. Ja nokļūst uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.Ja nokļūst acīs , nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens , izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ieliktas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē. Tukšo iepakojumu utilizē kā saimniecības atkritumus saskaņā ar vietējo likumdošanu.

TRANSPORTĒŠANA

Blīvi noslēgtos iepakojumos pie temperatūras augstākas par +5°C. SARGĀT NO SALA!

Augstāk minētā informācija izriet no laboratorijas pārbaudēm un praktiskās pieredzes. Ražotājs nekontrolē produkta pareizu pielietošanu un neatbild par zaudējumiem kas radušies neievērojot ražotāja INSTRUKCIJU.

SIA "Sabine-E", Mežrozīšu iela 29 ,Rīga LV -1016. E-pasts: administracija@sabine.lv