

MATTILDA

MATĒTA MAZGĀJAMA KRĀSA IEKŠDARBIEM

- PILNĪGI MATĒTA
- NOTURĪGA PRET MITRUMU
- LABA SEDZAMĪBA



| | |
|-----------------------------|---|
| Pielietošana | Pret mazgāšanu izturīga pilnīgi matēta akrilāta krāsa iekšdarbiem. Pielietojama svaigi vai agrāk krāsotām lateksa, alkīda vai eļļas krāsu virsmām no betona, gāzbetona, ģipškartona plāksnēm, gruntētām kokskaidu plāksnēm, tāpat ķieģelētām, špaktelētām, apmestām virsmām, kā arī uz citiem krāsotiem apdares materiāliem. Pielietošana: sienas un griesti sausās telpās ar normālām ekspluatācijas prasībām (viesistabas, guļamistabas, bērnu istabas) – tur, kur nepieciešama pilnībā matēta cieta virsma, izturīga pret mitrumu. Neder grīdu, durvju un mēbeļu krāsošanai. |
| Īpašības | Veido cietu pārklājumu, noturīgu pret mitrumu (1 klase EN 13300). Krāsai piemīt laba sedzamība un tā atšķiras ar ērtu uzklāšanu. Satur vasku, piedodot krāsotajai virsmai samtainu efektu. Pārklājumam piemīt laba tvaika caurlaidība. Virsma galīgo izturību iegūst apmēram pēc 4 nedēļām. Krāsotas virsmas mazgāšanai izmantot ūdeni, nepieciešamības gadījumā neitrālus un viegli sārmainus mazgāšanas līdzekļus. Nelietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, kā arī cietus sūkļus un birstes. Spēcīga berze var padarīt virsmu spīdīgu. |
| Matējuma pakāpe | Pilnīgi matēta (4) |
| Pielietojums | Krāsojamai virsmai jābūt attīrītai no trausla un loboša materiāla, netīrumiem, taukiem un putekļiem. Vecos, cietos alkīda substrātus nobrāzt līdz matējumam, putekļus pamatīgi notīrīt. Virsmu nomazgāt ar 2–5% % sodas šķīdumu vai amonjaka šķīdumu saturošiem mazgāšanas līdzekļiem, noskalot ar ūdeni un nosusināt. Caurumu, plaisu aizpildīšanai un virsmas nolīdzināšanai izmantot piemērotu špakteli (FINE FILLER, AQUA FILLER, FINE-PRO FILLER). Porainu virsmu gruntēšanai izmantot AQUASTOP. |
| Uzklāšana | Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi izmaisīt. Uzklāt 2 kārtās ar rullīti vai smidzinātāju pie temperatūras 10-20 ⁰ un gaisa mitruma ne vairāk kā 80%. Krāsošanai nepatīkamos apstākļos (apkures iekārtu izmantošana, augsta temperatūra vai zems gaisa mitrums) ieteicams izmantot līdzekli izžūšanas palēnināšanai TIME PLUS. Bezgaisa izsmidzināšanas uzklāšanai izmantot uzgali 0,017 - 0,021". Pieļaujama šķīdināšana ar ūdeni līdz 6%. |
| Darba instrumenti | Rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. |
| Uzklāšanas noteikumi | Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūra augstāka par 10 ⁰ C un un gaisa mitrums zemāk par 80%. |
| Saistviela | Akrilāts |
| Šķīdinātājs | Ūdens |
| Patēriņš | 6-10 m ² /l |
| Žūšanas laiks | Otrajai kārtai 1 – 2 stundas. Pilnīgai izžūšanai – 8 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 80%. |
| Blīvums | ~ 1,4 kg / l |
| Sausais atlikums | ~ 55% |
| Uzglabāšana | 2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas. |
| Tonešana | Ūdens bāzes krāsu pastas, ESKAROCOLOR sistēma, A bāze. |
| Utilizācija | Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi. |



eskaro

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+471 67703038) Fax (+471 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>