

VERANDA

EĻĻAS-AKRILA KRĀSA KOKAM



Pielietošana	Pusmatēta pret atmosfēras iedarbības eļļas-akrila krāsa koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Pielietošana: jaunu vai agrāk krāsotu koka sienu, apšuvumu dēļu, sētu utt. krāsošanai.
Īpašības	Krāsa satur vielas, kuras teicami aizsargā koksnis no kaitīgās atmosfēras iedarbības.
Matējuma pakāpe	Pusmatēta (25)
Virsmas sagatavošana	Nekrāsota virsma. Notīrīt no putekļiem, netīrumiem, zāģu skaidām. Vieta, kuru skāris pelējums, notīrīt un apstrādāt ar līdzekli BIOTOL, noskalot ar ūdeni un izžāvēt. Visu krāsojamo virsmu pārklāt ar līdzekli AURA BIOTOL. Zaru vietas no sveķu traipiem attīrīt un apstrādāt ar laku OKSAKRUNT. Metāliskas detaļas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar metāla krāsu ACCORD KRUNT. Gludi ēvelētas virsmas, uzlabojot pārklājuma adhēziju, nogruntēt ar krāsu VERANDA PRIMER. Iepriekš krāsotas virsmas. Attīrīt no virsmas lobošos krāsu. Stipri netīru virsmu ieteicams nomazgāt ar 3-5% sodas šķīdumu. Vieta, kuru skāris pelējums, notīrīt un apstrādāt ar līdzekli BIOTOL OPTIMA, noskalot ar ūdeni un izžāvēt. Vecus sapuļušus dēļus nomainīt uz jauniem. Metāla virsmas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar metāla krāsu ACCORD KRUNT. Attīrītas tīras koka virsmas pārklāt ar līdzekli PINO PLUS un nogruntēt ar krāsu VERANDA PRIMER. Lūgums ievērot visu augstākminēto līdzekļu lietošanas instrukcijas.
Uzklāšana	Krāsu rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā šķaidīt ar ūdeni (ne vairāk kā 5% pēc apjoma). Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, rullīti vai smidzinātāju (uzgaļa garums 0,018 – 0,023"). Īpaši uzmanīgi gruntēt un krāsot dēļu galus. Ar tonētu krāsu krāsojot lielu virsmu, to vēlama samaisīt vienā traukā.
Darba instrumenti	Rullītis, ota, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Uzklāšanas noteikumi	Virsmai jābūt tīrai un sausai (mitrums ne vairāk kā 20%), gaisa temperatūra virs +5 ⁰ C un gaisa mitrums zemāks par 80%. Izvairīties no krāsošanas augstā gaisa temperatūrā, pie tiešiem saules stariem, tāpat lietus un miglas laikā.
Saistviela	Akrilāts, modificēta eļļa
Šķīdinātājs	Ūdens, līdz 5%
Patēriņš	Zāģēts materiāls 4-6 m ² / l, ēvelēts materiāls 8 -10 m ² / l
Žūšanas laiks	Otrās kārtas uzklāšanai – ne mazāk kā 3 stundas, pilnīga izžūšana - 10 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 80%.
Blīvums	~ 1,3 kg / l
Sausais atlikums	~55%
Uzglabāšana	3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma
Piesardzības pasākumi	Xi, kairinošs. Nokļūstot uz ādas var izraisīt alerģiju. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nēsāt piemērotus aizsargcimdus. Norīšanas gadījumā nekavējoties doties pie ārsta, uzrādot taru vai produkta etiķeti. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.

