

# Pinotex

## WOOD PAINT AQUA

### Ūdenī šķīstoša koka fasāžu krāsa

- Izturība līdz 10 gadiem.
- Elastīga atmosfērizturīga krāsa koka virsmām, veicot ārdarbus
- Ilgstoši saglabā krāsu un spīdumu
- Tonējama plašā krāsu gammā



#### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Elastīga ūdenī šķīstoša koka fasāžu krāsa, ko raksturo laba atmosfērizturība. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam ir laba segtspēja un ūdeni atgrūdošas īpašības, kā arī ļoti laba krāsas un spīduma noturība. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšana, gruntēšana un 2 virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 10 gadiem. Var tonēt plašā krāsu gammā.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts dažādu koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus, piemēram, tādām virsmām kā koka fasādes, norobežojumi, žogi, kā arī nogruntētu metāla, betona virsmu un cementšķiedru plātņu apdarei.

Produkts ir termoplastisks un tāpēc nav piemērots loga rāmju apdarei.

#### PAMATVIRMA

Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas zāgētas un ēvelētas koka virsmas krāsošanai, kā arī iepriekš gruntētas metāla virsmas (arī galvanizētas virsmas), cementšķiedru plātņu un betona apdarei.

Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

#### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnē jābūt sausai, mitrum saturam mazākam par 18%.
- Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksnī (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekū sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

#### PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārlicinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jānogruntē, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdenī šķīstošā biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa «Pinotex Wood Primer» vai biocīdā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base».
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma līmenim.

#### GRUNTĒŠANA

- Pēc tam virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Pinotex Wood Paint Primer». Gruntskrāsas izmantošana aizkavē mitruma iekļūšanu koksnē un nodrošina segkrāsas sasaistīšanos ar pamatni saskaņā ar prasībām.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksnī.
- Iepriekš ar spīdīgu krāsu (piem., ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu) pārklāta virsma vai līdz tīrai pamatnei attīrīta iepriekš krāsota virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Pinotex Wood Paint Primer».

#### BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārlicinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas beigu krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas produkta «Pinotex Wood Paint Aqua».
- Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu krāsota koka virsma kārtīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta «Pinotex Wood Paint Aqua».
- Koka virsmas krāsošanai par darbarīku ieteicams izvēlēties otu.
- Uz nogruntētas metāla virsmas, cementšķiedru plātnēm vai betona virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas «Pinotex Wood Paint Aqua».
- Krāsa «Pinotex Wood Paint Aqua» ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.



## TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Akrils
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	Pusmatēta
Blīvums	1,13-1,34 +/- 0,05 kg/l (atkarībā no toņa)
Sausnas saturs	38-44 +/- 2% (atkarībā no toņa)
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix»
Bāzes toņi	BW (balts), BM, BC tumšbrūns, tumšzaļš, dzeltens okers, Fālnas sarkanā krāsa
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	Puteklneuzņēmīga pēc 1 stundas Var krāsot pēc 4 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Žāgētai koksnei 5-7 m <sup>2</sup> /l Ēvelētai koksnei 8-12 m <sup>2</sup> /l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
Iepakojums	1 l / 2,5 l / 9 l

## KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Koksni aizsargājošā līdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

Ražotājs: Uzņēmums «AkzoNobel» Eiropas Savienībā

Pārstāvis: SIA "Akzo Nobel Baltics", Deļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: (+371) 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

## ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

- **Netīru virsmu** ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi jānoņem ar sārnu tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- **Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas** jānoņem mehāniski, izmantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli «Sadolin Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.
- **Slēptas koka konstrukcijas** jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdo piesūcināšanas līdzekli «Pinotex Imprā». Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.
- **Koka virsmas, kas atrodas mitrā vidē**, jānogruntē ar biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam jāuzklāj piemērots beigu pārklājums no «Pinotex» produktu klāsta.
- **Zaru vietās** jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu).
- **Metāla detaļas.** Apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas ar tērauda suku vai smilšpapīru jāattīra no rūsas, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater».

## DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta. Medicīniska palīdzība nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteikumiem.

## VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
- ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa: A/d): 150 g/l (2007), 130 g/l (2010). Maksimālais GOS saturs produktā: 70 g/l.

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.