



Zwaluw® Acryl Exterior+

Augstas kvalitātes akrila hermētiķis lietošanai telpās un ārpus telpām



Produkta apraksts

Zwaluw Acryl Exterior+ ir augstas kvalitātes akrila hermētiķis, kas pēc uzklāšanas uzreiz ir noturīgs pret lietu. Pēc uzklāšanas produkts sacietē, ūdenim iztvaikojot no hermētiķa, un izveido plastiski-elastīgu šuvi.

Priekšrocības

- Pēc uzklāšanas uzreiz ir noturīgs pret lietu
- Lietojams ārpus telpām un telpās
- Liels relatīvais pagarinājums un augsta pielāgošanās kustībām
- Var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski pie visām virsmām, pat pie nedaudz mitrām virsmām
- Praktiski bez smaržas
- Vienkārša uzklāšana un tīrīšana
- Nerada metālu koroziju
- Lieliskas apstrādes iespējas

Pielietojums

Zwaluw Acryl Exterior+ ir speciāli izstrādāts savienojumu šuvēm starp palodzēm, kāpnēm, griestiem, sienām, metāla loksņiem, grīdlīstēm, gāzbetonu, ģipškartonu, kaļķakmeni, koka un metāla logu rāmjiem, betonu un mūri. Lietošanai telpās un ārpus telpām. Tādēļ, ka hermētiķis ir noturīgs pret lietu, tā ieklāšanai praktiski nav ierobežojumu laika apstākļu dēļ.

Lietošanas norādes

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumu attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platumu un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm. Plašāka informācija ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā www.denbraven.com.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm2	0,10 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm /4 bar	500 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Blīvums		1,57 g/ml
Relatīvais pagarinājums		500%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		12,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	10
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	10 min.
Temperatūras noturība		-20°C līdz +75°C
Stiepes izturība (DIN 53504)	N/mm2	0,10 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Neskatoties uz to, ka produkts pēc uzklāšanas uzreiz ir noturīgs pret lietu, tas plēvītes veidošanās laikā nebūs noturīgs pret spēcīgām lietusgāzēm un krusu

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. No virsmām jānotīra visas vaļīgās daļiņas. Absorbējošām virsmām nav obligāti jābūt sausām.





Den Braven

Better results through knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Acryl Exterior+

Augstas kvalitātes akrila hermētiķis lietošanai telpās un ārpus telpām

Ļoti porains virsmas, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt. jāgruntē ar Zwaluw Acryl Exterior+ 1 daļas un 2 daļu ūdens maisījumu. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Apstrādājiet un izlīdziniet ar ūdeni.

Krāsošana

Zwaluw Acryl Exterior+ pēc hermētiķa pilnas izžūšanas var krāsot. Sacietēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Lieliski krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām.

Krāsojot ar krāsām ar lielu ūdens saturu, krāsa var saplaisāt. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

Tīrīšana

Pēc lietošanas darbarīki jātīra ar ūdeni. Roku tīrīšanai izmantojiet Zwaluw Wipes salvetes un/vai ūdeni un ziepes.

Krāsa(-as):

- Balta
- Brūna
- Pelēka

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml
- Plēves iepakojums 600 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

Sertifikāti

	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P
--	-----------------------------

	Emicode EC1 Plus
--	------------------

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.