



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Gasket-Sealant

Etišķkābi saturošs silikona hermētiķis ar augstu temperatūras izturību



Produkta apraksts

Zwaluw Gasket-Sealant ir etišķkābi saturošs silikona hermētiķis, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu savienojumu.

Priekšrocības

- Temperatūras izturība līdz 300°C

Pielietojums

Zwaluw Gasket-Sealant ir speciāli izstrādāts kā šķidrums blīvējums krāšņu durvīm, plītiņiem, apkures sistēmām un šuvēm, kur nepieciešama augsta temperatūras izturība. Piemēri: noteces, termostati, sūkņi, apkures caurules un zema spiediena dzinēju detaļas.

Lietošanas norādes

Minimālais slāņa biezums 2 mm. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu tehnisko servisu.

Papildus informācija

100% modulis	DIN 53504	0,50 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm/ 6,3 bar	250 g/min
Uzklāšanas temperatūra	pie 23°C/50% RH	+5°C līdz +40°C
Bāze	ISO 7390	Etišķkābe
Sacietēšanas laiks	DIN 53505	2 mm / 24 h
Blīvums	pie 23°C/50% RH	1,08 g/ml
Relatīvais pagarinājums	DIN 53504	400%
Plūstamība		< 2 mm
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		
Cietība pēc Šora (A)		29
Plēvītes izveidošanās		5-6 min.
Temperatūras izturība		-40°C līdz +300°C
Stiepes izturība		2,10 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra: +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Zwaluw Gasket-Sealant bez gruntēšanas lieliski pieķeras lielākajai daļai neporainu virsmu. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

Krāsošana

Zwaluw Gasket-Sealant nav paredzēts krāsot.

Tīrīšana

Nesacietējies materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 12:41:01



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Gasket-Sealant

Etiķskābi saturošs silikona hermētiķis ar augstu temperatūras izturību

Krāsa(-as):

- Sarkans

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml
- Tūbiņa 80 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventpils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 12:41:01