



Den Braven

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Aqua-Silicone

Silikons saldūdens un jūras ūdens akvārijiem



Produkta apraksts

Zwaluw Aqua-Silicon ir etiķskābi saturošs silikona hermētiķis, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu savienojumu.

Priekšrocības

- Blīvēšana un līmēšana
- Pēc pilnīgas sacietēšanas nav toksisks zivīm
- Saldūdens un jūras ūdens akvārijiem

Pielietojums

Zwaluw Aqua-Silicone ir speciāli izstrādāts tādu pilnstikla konstrukciju, kā akvāriji, terāriji un vitrīnas, līmēšanai un hermetizēšanai. Produkts lieliski pielīp pie stikla. Izvēloties akvārija stikla biezumu, mēs vadāmies pēc DIN 32622.

Lietošanas norādes

Ieteicamais šuves starp sāniem, starp sāniem un apakšdaļu biezums ir 1 līdz 2 mm. Iekšējos leņķus atkarībā no ūdens līmeņa izveidojiet kā trīspusējus savienojumus ar biezumu 3 līdz 5 mm. Pirms izstrādājuma transportēšanas vai papildīšanas ar ūdeni hermētiķim jābūt pilnībā sacietējušam. Sacietēšanas laiks ir aptuveni 1 nedēļa. Pēc hermētiķa sacietēšanas un pirms akvārija lietošanas uzsākšanas tas vairākas reizes jāizskalo ar ūdeni. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu tehnisko servisu.

Papildus informācija

100% modulis	N/mm ²	0,50 MPa
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm / 6,3 bar	130 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Etiķskābe
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	2 mm /24 h
Blīvums		1,03 g/ml
Relatīvais pagarinājums		600%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Šuves kustības		25%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	22
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	5-6 min.
Temperatūras noturība		-40°C līdz +180°C
Stiepes izturība	N/mm ²	1,80 MPa

Ierobežojumi

- Nav piemērots uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērots akvārijiem ar tilpumu, kas lielāks par 1000 litriem un/vai augstumu virs 60 cm
- Stikla savienojumu šuves var saturēt nelielus gaisa burbulīšus, kas var būt redzami pēc sacietēšanas

Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra: +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un pamatni)
Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner. Zwaluw Aqua-Silicone bez gruntēšanas lieliski pieķeras lielākās daļas no neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

Krāsošana

Zwaluw Aqua-Silicone nav paredzēts krāsot.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tālr. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, Rīga
tālr. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 11:17:22



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnisko datu lapa

Zwaluw® Aqua-Silicone

Silikons saldūdens un jūras ūdens akvārijiem

Tīrīšana

Nesacietējs materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner.
Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

Krāsa(-as):

- Daļēji Caurspīdīgs

Iepakojums

- Kārtridžs 310 ml
- Tūbiņa 80 ml

Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši pēc ražošanas datuma.

Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu.
Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.



Den Braven

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:
info@denbraven.nl

Izplatītājs Latvijā: SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, Rīga
tāl. 66001066
www.denbraven.lv

2016-12-01 11:17:22